Competence Leadership.



INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION POUR LES PLANCHES WASA UNIPLAST®

➔ Réglage machine:

Lors du changement de planches en bois sur des planches **WASA** UNIPLAST®,veuillez adapter le réglage des frappeurs pour les nouvelles planches. Seulement sous cette condition vous optiendrez une meilleure transmission de la vibration à travers les planches **WASA** UNIPLAST®.

➔ Listerons d'appuis moules:

Le moule doit avoir une surface presque équivalente à la surface de la table vibrante. Pour des moules plus petits, il faudra adapter des listerons d'appuis pour éviter des amplitudes d'oscillation trop importantes qui pourraient aboutir à des fissurations.

Il est impératif que les frappeurs soient parfaitement planes afin que les planches reposent sur l'ensemble des listerons d'usure. Il faudra également régler le sens de rotation des moteurs pour qu'il soit conforme. Lors de l'utilisation de tables vibrantes séparées, il est fortement conseillé d'adapter une synchronisation. Il faut avoir la possibilité de modifier les paramètres de réglages de la vibration afin de pouvoir l'adapter aux circonstances.

➔ Magasin à planches (si existant):

La chute des planches, par exemple dans le magasin de la machine, ne devra pas excéder 200 mm car ceci pourrait occasionner la détérioration de celles-ci.



➔ Nettoyage:

Pour le nettoyage des planches **WASA** UNIPLAST®, il faudra utiliser une brosse à fils métalliques rotative. Nous conseillons des fils métalliques de 0,4 mm, pour un diamètre de la brosse de 200 ou 250 mm, avec une vitesse de rotation d'environ 106 trs/mn – 85 trs/mn avec une pression d'appui permanente sur la planche.

➔ Taquets d'avancement / Transport par chaînes :

Veuillez vérifier l'état des taquets sur toute l'installation. Si ceux-ci ont, par exemple, des angles vifs, cela pourrait engendrer des détériorations sur les planches. Pour le transport par chaînes, la synchronisation de l'avancement doit être régulièrement vérifiée.

➔ Aspersion d'huile:

Normalement il ne sera pas nécessaire d'effectuer une aspersion avec de l'huile de démoulage.
Si nécessaire, veuillez faire attention à la provenance de l'huile et ne pas utiliser de l'huile minérale.

➔ Stockage:

Ne surtout pas stocker les planches **WASA** UNIPLAST® au soleil. (Risque de gondolage!)

Poids:

Veuillez prendre en considération le poids supérieur des planches WASA UNIPLAST® par rapport à des planches bois.

Indication générale:

Lors de l'utilisation de produit hydrofuge ou analogue pour le traitement des planches en bois, ceci peut engendrer une étanchéité totale des pores avec des formations de fissures suite à une dessiccation. Cette application peut également faire pourrir les planches. Des produits de cette nature peuvent également occasionner une accumulation de béton sur les planches bois, plastiques ou fers. Cette couche de béton ne s'enlèvera que très difficilement par la suite. L'utilisation de moyens spécifiques, comme des brosses avec fils en acier, racleurs ou rouleaux, peuvent s'avérer nécessaire pour le nettoyage des planches. Si celles-ci ne sont pas nettoyées correctement, ceci peut engendrer une usure prématurée des planches ainsi que sur les moules utilisés pour la fabrication.